

# MADEIRA

## Technisches Datenblatt

04.2022

### Burmilana No.12

Artikelbeschreibung	Stickgarn mit Wollcharakter
Materialzusammensetzung	50% Wolle / 50% Polyacryl 70% Polyacryl / 30 % Wolle (3351;3352;3353;3354;3641;3644;3749;3901;3986)
Feinheit	330 dtex x 2 / 300 den x 2
Aufmachung	1000 m Kone
Nadelempfehlung	100/16

#### Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 40 °C)	DIN EN ISO 105-C01/M & S C4A	4 - 5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 - 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3 - 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 - 5

#### Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	5 - 6
--	--------------------	-------

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

#### Mechanisch-technologische Werte

Reißkraft (Höchstzugkraft in Zentnewton)	DIN EN ISO 2062	ca. 750 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 16 %

#### Pflegekennzeichnung



#### Farbkartenummer

69 oder 610

#### Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse II



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik  
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38  
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00  
E-Mail: service@madeira.de

**MADEIRA**